

**E2017-ETBI-008067. számú
VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Aktaszám:	A2017-ETBI-005127
Megrendelő partner:	KAJÁRI ÉS FIA Csomagolóanyag Gyártó Kft.
Hivatkozási szám:	1373/2017
Mintavevő személy:	Péli László
A mintavétel időpontja:	2017.04.20
Megjegyzés:	

A minta azonosítója:	M2017-ETBI-005127/01		
A minta neve:	Belső oldalon nyomtatott, laminált (BOPP MUS+BOPP WSS)		
A minta jelzése:	-	Minta típusa:	csomagolóanyag
A mintavétel helye:	Kajári és Fia Kft. 6230 Soltvadkert, Szarvaskút dűlő 13/1		
A minta tulajdonosa:	KAJÁRI ÉS FIA Csomagolóanyag Gyártó Kft.		
A minta átvételének időpontja:	2017.04.20		
A minta csomagolása:	nem csomagolt		
A minta mennyisége:	7 db, mintavételi alap: -		

Megjegyzés:	<p>A minta neve: Belső oldalon nyomtatott, laminált (BOPP MUS+BOPP WSS)</p> <p>A minta eredete: Kajári és Fia Kft.</p> <p>A minta tervezett felhasználási területe: Élelmiszer csomagolás</p> <p>A minta jellemzése: Alapanyag: - BOPP MUS - matt polipropilén fólia - Taghleef Industries Kft. - BOPP WSS - fehér polipropilén fólia - Taghleef Industries Kft. Festék: CNI Kft. Lamináló ragasztó: Henkel Kft.</p>		
-------------	--	--	--

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Vizsgálati paraméterek	Eredmény (mérési bizonytalanság)	Módszer
Összkioldódás	2,3 mg/dm ² (0,69) izooktán: 2 nap 20°C	MSZ EN 1186-14:2003
Összkioldódás	2,1 mg/dm ² (0,42) 3%-os ecetsav: 10 nap 40°C 1,1 mg/dm ² (0,22) 10%-os etanol; 10 nap 40°C	MSZ EN 1186-7:2002

Összkioldódási határérték (a 10/2011/EK rendelet szerint):10mg/dm²

Megjegyzés:

*Nem akkreditált módszer.


A vizsgálati eredményeket, valamint a mintákat bizalmasan kezeltük.

A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a beküldött (vett) mintára vonatkoznak.

A vizsgálati jegyzőkönyvről részmosolat a laboratóriumvezető engedélye nélkül nem készíthető.

Az egyes vizsgálati eredményközlések kapcsolatát a vizsgálati jegyzőkönyv száma és perszámai biztosítják.

Budapest, 2017. május 10.



Kardos Valéria
laboratóriumvezető

