

**E2018-ETBI-014589. számú
VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Aktaszám:	A2018-ETBI-009606
Megrendelő:	KAJÁRI ÉS FIA Csomagolóanyag Gyártó Kft.
Megrendelés azonosítója:	-
Megrendelő személy:	Péli László
Megrendelés dátuma:	2018.08.27
Megjegyzés:	

A minta laboratóriumi azonosítója:	M2018-ETBI-009606/01		
A minta neve:	Belső oldalon nyomtatott, laminált, 3 rétegű (PET+ met PET + barrier) fólia termékek		
Minőségmegőrzési idő/fogyaszthatósági idő			
A minta jelzése:		Minta típusa:	csomagolóanyag
A minta birtokosa:	KAJÁRI ÉS FIA Csomagolóanyag Gyártó Kft. 6230 Soltvadkert, Szarvaskút dűlő 13/1		
A mintavétel helye:	Kajári és Fia Kft. 6230 Soltvadkert, Szarvaskút dűlő 13/1		
A minta csomagolása:			
A minta mennyisége:	1 db		
A minta átvételének időpontja:	2018.08.31		
Megjegyzés:	Belső oldalon nyomtatott, laminált, 3 rétegű (PET+ met PET + barrier) fólia termékek A minta eredete: Kajári és Fia Kft. A minta tervezett felhasználási területe: Élelmiszer csomagolás A minta jellemzése: Alapanyag: PET-Kollár Pakk Kft. met PET- Kollár Pakk Kft. barrier- Kollár Pakk Kft. Nyomdafesték: CNI Kft. (Flint Group) Lamináló ragasztó: Henkel		

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Vizsgálati paraméterek	Eredmény (mérési bizonytalanság)	Módszer
Összkioldódás vizsgálat kezdete: 2018.09.04	2,4 mg/dm ² (0,72) izooktán: 2 nap 20°C	MSZ EN 1186-14:2003
Összkioldódás vizsgálat kezdete: 2018.09.04	1,1 mg/dm ² (0,22) 3%-os ecetsav: 10 nap 40°C 0,5 mg/dm ² (0,10) 10%-os etanol: 10 nap 40°C	MSZ EN 1186-7:2002

Összkioldódási határérték (a 10/2011/EK rendelet szerint):10mg/dm²

Megjegyzés:

*Nem akkreditált módszer.

A vizsgálati eredményeket, valamint a mintákat bizalmasan kezeltük.

A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a beküldött (vett) mintára vonatkoznak.

A vizsgálati jegyzőkönyvről részmásolat a laboratóriumvezető engedélye nélkül nem készíthető.

Az egyes vizsgálati eredményközlések kapcsolatát a vizsgálati jegyzőkönyv száma és perszámai biztosítják.

Budapest, 2018. szeptember 19.


Kárdos Valéria
laboratóriumvezető

