

**E2018-ETBI-008860. számú
VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Aktaszám:	A2018-ETBI-005160
Megrendelő:	KAJÁRI ÉS FIA Csomagolóanyag Gyártó Kft.
Megrendelés azonosítója:	-
Megrendelő személy:	Péli László
Megrendelés dátuma:	2018.05.07
Megjegyzés:	

A minta laboratóriumi azonosítója:	M2018-ETBI-005160/01		
A minta neve:	Belső oldalon nyomtatott, laminált (BOPP MUS+BOPP ZSS) fólia termékek		
Minőségmegőrzési idő/fogyaszthatósági idő			
A minta jelzése:		Minta típusa:	csomagolóanyag
A minta birtokosa:	KAJÁRI ÉS FIA Csomagolóanyag Gyártó Kft. 6230 Soltvadkert, Szarvaskút dűlő 13/1		
A mintavétel helye:	Kajári és Fia Kft. 6230 Soltvadkert, Szarvaskút dűlő 13/1		
A minta csomagolása:			
A minta mennyisége:	1 db		
A minta átvételének időpontja:	2018.05.09		
Megjegyzés:	Belső oldalon nyomtatott, laminált (BOPP MUS+BOPP ZSS) fólia termékek A minta tervezett felhasználási területe: Élelmiszer csomagolás A minta jellemzése: Alapanyag:- BOPP MUS - matt polipropilén fólia - Taghleef Industries Kft. - BOPP ZSS - fémgőzölt polipropilén fólia - Taghleef Industries Kft. Festék: CNI Kft. Lamináló ragasztó: Henkel Kft.		

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Vizsgálati paraméterek	Eredmény (mérési bizonytalanság)	Módszer
Összkioldódás vizsgálat kezdete: 2018.05.10	0,6 mg/dm ² (0,18) izooktán: 2 nap 20°C	MSZ EN 1186-14:2003
Összkioldódás vizsgálat kezdete: 2018.05.10	1,2 mg/dm ² (0,24) 10%-os etanol: 10 nap 40°C	MSZ EN 1186-7:2002

Összkioldódási határérték (a 10/2011/EK rendelet szerint):10mg/dm²

Megjegyzés:

*Nem akkreditált módszer.

A vizsgálati eredményeket, valamint a mintákat bizalmasan kezeltük.

A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a beküldött (vett) mintára vonatkoznak.

A vizsgálati jegyzőkönyvről részmásolat a laboratóriumvezető engedélye nélkül nem készíthető.

Az egyes vizsgálati eredményközlések kapcsolatát a vizsgálati jegyzőkönyv száma és perszámai biztosítják.

Budapest, 2018. június 5.


Kardos Valéria
laboratóriumvezető

