

**E2017-ETBI-016831. számú  
VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Aktaszám:	A2017-ETBI-011871
Megrendelő partner:	KAJÁRI ÉS FIA Csomagolóanyag Gyártó Kft.
Hivatkozási szám:	-
Mintavevő személy:	Péli László
A mintavétel időpontja:	2017.10.05
Megjegyzés:	

A minta azonosítója:	M2017-ETBI-011871/01
A minta neve:	Belső oldalon nyomtatott, laminált ( PET+cPP ) fólia
A minta jelzése:	Minta típusa: csomagolóanyag
A mintavétel helye:	Kajári és Fia Kft. 6230 Soltvadkert, Szarvaskút dűlő 13/1
A minta tulajdonosa:	KAJÁRI ÉS FIA Csomagolóanyag Gyártó Kft.
A minta átvételének időpontja:	2017.10.09
A minta csomagolása:	
A minta mennyisége:	1 db, mintavételi alap: -
Megjegyzés:	Belső oldalon nyomtatott, laminált ( PET+cPP ) A minta eredete: Kajári és Fia Kft. A minta tervezett felhasználási területe: Élelmiszer csomagolás A minta jellemzése: Alapanyag: - PET-polietilén-tereftalát - Plastdurker Kft. - cPP- cast polipropilén - Manuli Stretch Kft. Festék és segédanyag: CNI Kft. Lamináló ragasztó: Henkel Kft.

**VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK**

Vizsgálati paraméterek	Eredmény (mérési bizonytalanság)	Módszer
Összkioldódás	0,6 mg/dm <sup>2</sup> (0,18) izooktán: 2 nap 20°C	MSZ EN 1186-14:2003
Összkioldódás	1,2 mg/dm <sup>2</sup> (0,24) 3%-os ecetsav: 10 nap 40°C 0,3 mg/dm <sup>2</sup> (0,06) 50%-os etanol: 10 nap 40°C	MSZ EN 1186-3:2002

Összkioldódási határérték (a 10/2011/EK rendelet szerint): 10mg/dm<sup>2</sup>

Megjegyzés:

\*Nem akkreditált módszer.

A vizsgálati eredményeket, valamint a mintákat bizalmasan kezeltük.

A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a beküldött (vett) mintára vonatkoznak.

A vizsgálati jegyzőkönyvről részmásolat a laboratóriumvezető engedélye nélkül nem készíthető.

Az egyes vizsgálati eredményközlések kapcsolatát a vizsgálati jegyzőkönyv száma és perszámai biztosítják.

Budapest, 2017. október 20.

  
Kardos Valéria  
laboratóriumvezető